



ORPEQ PQ

DESCRIPCIÓN

EMULSION BASE ACRÍLICA PARA LA CONSOLIDACIÓN – AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE DIFERENTE NATURALEZA

CARACTERÍSTICAS

- Gran adherencia sobre partículas de cuarzo, piedra, cerámica...
- Soporta pequeños movimientos del sustrato.
- Apto para el tráfico peatonal.
- Proporciona mayor resistencia a la tensión y compresión.
- Proporciona mayor resistencia a la abrasión y al impacto.
- Resistencia a los rayos U.V.
- Alta adherencia superficial y consolidación.
- No amarillea.

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente (una vez aplicado).
Composición	Resinas acrílicas
Densidad	1±0,1 kg/Lt.
Contenido en sólidos	50% en peso aprox

APLICACIONES

- Consolidación de alcorques,terrenos, caminos, terraplenes...
- Aglomerado de partículas de diferente naturaleza como cuarzo, piedra natural o cerámica.

MODO DE EMPLEO

El producto ORPEQ PQ se puede aplicar de dos maneras:

-Directamente sobre la superficie a consolidar/aglutinar mediante pulverización (puede ser diluido en agua con 5-10%). Debe cubrirse ampliamente la superficie con el fin de que el producto penetre en el soporte/capas inferiores. El rendimiento del producto es de 300 gr/m².

-En el amasado en hormigonera con el fin de obtener una masa de partículas homogéneamente pegadas y unidas. De esta forma es recomendable realizar una prueba previa a la aplicación masiva del producto. El producto debe diluirse en agua previamente (si fuera necesario) pero la cantidad de producto ORPEQ PQ puro será del 15% aprox. sobre el peso de la masa a aglutinar. Este porcentaje puede variar sensiblemente en función del tamaño de partícula y su naturaleza.

A temperaturas entre 10 y 30°C deben considerarse 48 horas de secado para obtener unas correctas propiedades.

En cualquier caso se recomienda la realización de pruebas previas antes de la aplicación masiva del producto con el fin de optimizar rendimientos.

ALMACENAMIENTO

Un año desde su envasado siempre que se conserva entre + 5°C y +30°C.

PRESENTACIÓN

- Garrafas de plástico de 25 kg.
- Bidones de 200 kg.
- Contenedores de 1000 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos