



## PQ PROTEC ANTIDESLIZANTE

### DESCRIPCIÓN

RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE ACRILICO AL AGUA

### CARACTERÍSTICAS

PQ PROTEC ANTIDESLIZANTE es un recubrimiento antideslizante , protector y antipolvo a base de resinas acrílicas al agua para pavimentos deportivos o de transito peatonal.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad	1,1-1,3 kg/L
Rendimiento teórico	6-7 m <sup>2</sup> /kg/mano
Viscosidad	Tixotrópica
Tª mínima aplicación	5°C
Color	Rojo, Marrón, Gris, Negro
Secado (20°C)	Posibilidad de fabricar bajo carta RAL tacto 30 min total 4 horas
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd)	>55 <b>CLASE 3</b>

### APLICACIONES

Recubrimiento antideslizante decorativo para pavimentos deportivos, de tránsito peatonal o desgaste muy ligero, tanto en interior como en exterior, de fácil aplicación, incluso en pavimentos con restos de humedad.

Modificación de pavimentos susceptibles de ser corregida su Resistencia al Deslizamiento (Rd) según el Código Técnico de Edificación (CTE) para conseguir una clase 3 (Rd >45).

### MODO DE EMPLEO

Es indispensable efectuar la aplicación sobre una superficie completamente curada, limpia y libre de grasa.

Conviene asegurar la eliminación del pulido en superficies de hormigón por abrasión química o mecánica.

DILUCIÓN: 1ª MANO -Brocha y rodillo: Añadir 5-10% de agua

-Pistola: Añadir 15-20% de agua

2ª MANO: a partir de 4 horas después de la primera mano.

Se recomienda dejar secar sin transitar el soporte durante 24 horas.

### RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

Limpia el material con agua una vez finalizado el trabajo.

PQ PROTEC ANTIDESLIZANTE no debe ser aplicado en superficies con defectos o sucias.

Aplicar el producto sobre otro revestimiento existente puede afectar negativamente a sus propiedades.

### ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos