



PQ PROTEC SEÑAL

DESCRIPCIÓN

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS INCLUIDOS PASOS DE PEATONES

CARACTERÍSTICAS

Pintura de secado físico a base de metil metacrilato y plastificantes combinados con pigmentos y aditivos. Se obtiene un recubrimiento muy resistente al tránsito de vehículos, a productos químicos, a la humedad y a la intemperie, que además por su microporosidad, permite transpirar el vapor de agua del interior al exterior.

ESPECIFICACIONES

Color	Según RAL
Aspecto	Satinado
Densidad	1,2-1,3 kg/L dependiendo del color.
Contenido seco	40% aprox.
Espesor de película seca recomendado	25-30 micras
Rendimiento teórico	6 m ² /KG en cada mano
Tiempo de secado a 20°C	
Tacto	30 minutos
Repintar a partir de	5 horas
Duro	2 horas

APLICACIONES

Pintado de señalización horizontal en carreteras y vías incluyendo pasos de peatones

Recubrimiento para superficies de hormigón, madera o hierro, tanto para interior, como para exteriores.

En soleras de hormigón donde se necesite resistencia al tránsito peatonal o rodado o a productos químicos, un secado rápido y aplicación sencilla.

Es altamente impermeable al CO₂, retardando el proceso de carbonatación del hormigón. Aporta también una gran resistencia al ataque de mohos y algas.

Aplicable en condiciones de humedad.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Se debe aplicar sobre una superficie correctamente imprimada, limpia, seca y sin polvo.

En superficies de hormigón conviene asegurar la eliminación del pulido por abrasión química o mecánica.

Se puede aplicar a brocha o pistola aerográfica o airless con la viscosidad apropiada, que se obtiene añadiendo disolvente universal.

RECOMENDACIONES

Realizar una prueba previa.

Cuanto más rugoso sea el soporte más difícil será la limpieza de este.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C.

En envases originales, cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envase de 20 kg

FRASES H/P Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos