



## X-M

### DESCRIPCIÓN

ADITIVO DE UNION CON ALTA PEGAJOSIDAD (TAC) PARA CEMENTOS SOBRE CEMENTO VIEJO, PARAMENTOS DE YESO...  
ADITIVO PLASTIFICANTE DE HORMIGONES, MORTEROS Y CEMENTO COLA

### CARACTERÍSTICAS

Líquido fluido lechoso formulado en base de copolímeros en base acuosa. Es miscible en agua y estable en medios alcalinos, lo que hace que sea compatible con cemento, cal, y en general con todos los aglutinantes hidráulicos.

Proporciona a los morteros una mayor adherencia, una mayor plasticidad e impermeabiliza la masa.

Se caracteriza por un permanente "TAC" incluso después de muchos días de haberse aplicado.

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Densidad	1,0 - 1,1
Solubilidad en agua	Total
Cloruros	Exento
pH	8+1

### APLICACIONES

Aplicado sobre la superficie de cemento crea una capa de alta pegajosidad que sirve de unión para el cemento.

Se consigue mayor plasticidad (resistencia a las heladas). Mejora la adherencia de los cementos cola sobre madera. Mejora la adherencia e impermeabilización de juntas de color, haciéndolas aptas para aplicarlas en gres porcelánico.

Aplicar como impermeabilización de soportes de pladur antes de azulejar. Mejora la adherencia sobre yeso.

### MODO DE EMPLEO

Para imprimación se puede aplicar tal cual se suministra o bien diluir al 50%; el rendimiento es 8 a 16 m<sup>2</sup> / litro. El soporte debe estar limpio de polvo y grasa. Puede utilizarse mediante rodillo o brocha. Una vez aplicado el producto se puede recubrir inmediatamente o transcurridas varios días.

Para una saco de 50 kg. de cemento o de 25 kg. de cemento cola, se adiciona al agua de amasado 1,5 litros del producto, homogeneizando bien la mezcla antes de confeccionar el mortero.

### RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

### ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

### PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 y 30 kg.

Bidones de 200 kg.

Contenedores de 1000 kg.

### FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

S2 Mantener alejado del alcance de los niños.

S7 Mantener el envase bien cerrado Evítese el contacto con los ojos y la piel

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos