



ELASTOMERO GM

DESCRIPCIÓN

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO COMPUESTO DE ELASTÓMEROS EN BASE AGUA DE ALTA ELASTICIDAD-FLEXIBILIDAD QUE UNA VEZ RETICULADO FORMA UNA MEMBRANA IMPERMEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Gran adherencia sobre superficies de cemento, piedra natural, cerámica con absorción, madera, metal...
- Su alta elasticidad permite rellenar fisuras y soportar pequeños movimientos del sustrato.
- Transitable peatonal.

ESPECIFICACIONES

Color	Transparente
Composición	Poliuretano y resinas acrílicas
Densidad	1±0,1 kg/lit.
Contenido en sólidos	50% en peso.

APLICACIONES

Impermeabilización de terrazas, balcones, cubiertas planas y onduladas tanto en obra nueva como para reparar zonas deterioradas.

PROPIEDADES

- Alta impermeabilización. Se recomienda dos capas cruzadas.
- Resistencia a los rayos U.V.
- Alta adherencia superficial
- No amarillea.

APLICACION

Mediante proyección, rodillo o similar.

Se recomienda una aplicación mínima de 2 manos.

Si la superficie es muy porosa aplicar una primera mano de producto diluido en agua (70 ELASTOMERO GM/30 agua).

La segunda mano sin diluir puede aplicarse a continuación.

La alta resistencia a U.V. hace que se pueda garantizar el producto 10 años.

La aplicación debe hacerse sobre un sustrato limpio seco ó con baja humedad, para garantizar la adherencia.

Si se usa como mantenimiento de la superficie se tendrá que sanear previamente las zonas a tratar.

La aplicación debe hacerse a temperaturas entre 7 y 40°C.

Antes de aplicar el producto debe mezclarse hasta homogeneizarlo.

El rendimiento del producto es de 200-250 gr/m², siendo orientativo en función de la absorción y relieve de la superficie.

CURADO FINAL

A temperaturas entre 10 y 30°C deben considerarse 72 horas aunque a las 24 horas ya presenta las características correctas.

ALMACENAMIENTO

1 año desde su envasado siempre que se conserva entre +5°C y +30°C.

PRESENTACIÓN

Garrafas de plástico de 5 y 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad del producto.