



IMPER ELASTICO TERRAZAS

DESCRIPCIÓN

RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO A BASE DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS AL AGUA.

CARACTERÍSTICAS

Producto en base agua formulado en base a resinas estireno-acrílicas con una elevada elasticidad y resistencia aplicaciones exteriores.

ESPECIFICACIONES

Densidad de la mezcla	1,1 – 1,3 gr/ mL
Espesor película seca recomendado	1-2 mm/capa
Rendimiento teórico	1-2 kg/m ²
Viscosidad:	Tixotrópica
Secado a 20°C	Tacto 45 min: Total 4 horas

APLICACIONES

Protección e impermeabilización de terrazas y superficies expuestas al exterior susceptibles de acumular y filtrar agua.

MODO DE EMPLEO

Es indispensable efectuar la aplicación sobre una superficie seca, limpia y libre de grasa, evitando la presencia de humedad.

APLICACIÓN SOBRE HORMIGÓN:

Condiciones del suelo. Terminación tipo fratasado. En caso de suelo nuevo, debe estar completamente fraguado (28 días mínimo). Limpio de grasa y suciedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- 1º. Cepillado de la superficie con púas de acero para eliminar lechada y partículas sueltas.
- 2º. Aspiración completa del polvo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- 1ª CAPA: Una vez realizada la mezcla se aplica una primera mano diluida un 15% con agua. Entre cada capa puede aplicarse fibra de vidrio para dar mayor consistencia al recubrimiento final.
- 2ª CAPA: Diluir un 10-15% si se considera necesario.

RECOMENDACIONES

Utilizar guantes durante la aplicación.

Se debe conservar protegido contra las heladas. En caso de congelación, remover antes de su uso.

ALMACENAMIENTO

El periodo de almacenamiento es de 6 meses en un lugar seco a una temperatura entre 5°C y 30°C, en los envases originales y cerrados. Si se almacenan a altas temperaturas, este período se puede ver reducido.

PRESENTACIÓN

Envases de 20 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Ver ficha de datos de seguridad