



PLASTIFICANTE JR

DESCRIPCIÓN

PLASTIFICANTE DE MORTERO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS

Hace más plásticos los morteros y los hormigones. Hace más dúctil y manejable la mezcla. Permite la reducción del agua de amasado, resultando morteros de muy alta resistencia. Evitar el desprendimiento de los morteros durante su manejo. No deja residuos que puedan ser corrosivos para el hierro del encofrado. Aumenta la tensión superficial del agua.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido viscoso.
Color	Blanco
Densidad	1,025 – 1,035 g/cc
pH	7±1
Exento de cloruros	

APLICACIONES

Mejora propiedades y trabajabilidad de morteros y hormigones. De uso general en colocación de obra de fábrica, piedra, revocos, pavimentos etc. Se aplica en aquellas situaciones en las que se desee mantener la trabajabilidad del mortero durante periodos de tiempo más largos. Como aireante en masas de escayola. Fabricación de viguetas y similares.

MODO DE EMPLEO

El producto se mezcla previamente con una parte del agua de amasado y posteriormente se vierte en la hormigonera. El tiempo indicado de amasado es de 4-5 minutos. Para dosificación automática o en grandes depósitos, la cantidad a dosificar es de 100-150 gr por 200 litros de agua a emplear en el amasado. Para escayolas: se recomienda la dosificación del 0,3% en peso de la mezcla en seco. Realizar prueba previa. En colocación de pavimentos cerámicos, es conveniente mojar previamente las piezas a colocar.

RECOMENDACIONES

El exceso de dosificación de plastificante produce pérdida en la resistencia a la compresión del cemento. El hormigón debe tener una cantidad de elementos finos más importantes que para los hormigones habituales y que sea similar a la de hormigones bombeados. Se recomienda agitar o batir el producto previa a su dosificación.

ALMACENAMIENTO

Se debe conservar protegido contra las heladas. En caso de congelación, remover antes de su uso.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 30 kg.
Contenedores de 1000 kg.

FRASES H/P Y SÍMBOLOS DE RIESGO

Consultar hoja de seguridad.

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos