



PQ PROTEC S

DESCRIPCIÓN

REVESTIMIENTO ACRÍLICO, PROTECTOR Y DECORATIVO DE ALTAS PRESTACIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

CARACTERÍSTICAS

PQ PROTEC S es un revestimiento protector acrílico base disolvente que proporciona una extraordinaria resistencia a elementos agresivos, radiación solar y lluvia.

PQ PROTEC S es un sistema pigmentado monocomponente listo al uso. Esta imprimación es reactiva y capaz de formar una barrera hidrofóbica mediante la formación de enlaces químicos, impidiendo así la penetración del agua y contaminantes disueltos en ella.

ESPECIFICACIONES

Densidad	1,28 kg/L
Contenido en sólidos	43 % aprox
Rendimiento	6 m ² /L
Reducción a penetración iones cloruro	>99%
Ensayo hielo-deshielo en medio salino	No se ve afectado

APLICACIONES

Protección de estructuras de hormigón armado expuestas a la intemperie, del ataque de los gases ácidos, iones cloruros, sulfatos, oxígeno, CO₂ y agua. También se puede emplear para proteger otros sustratos cementosos y mampostería.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias y secas previamente a la aplicación del producto. Es recomendable la aplicación de 2 manos. Entre capa y capa es necesario dejar transcurrir un tiempo de 12 horas aproximadamente.

PQ PROTEC S se puede aplicar con brocha ó rodillo.

Antes de la aplicación es necesario homogeneizar y agitar el producto antes de usar.

RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

No debe aplicarse el producto a temperaturas inferiores a 5°C.

Limpiar el material con disolvente una vez finalizado el trabajo.

PQ PROTEC S no debe ser aplicado en superficies con defectos o sucias.

Aplicar el producto sobre otro revestimiento existente puede afectar negativamente a sus propiedades.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg.

Amplia gama de colores e incluso transparente.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos